Bostik H750

SEAL'N'BOND PREMIUM

YÜKSEK KALİTE GENEL AMAÇLI LEKE YAPMAYAN HİBRİT MASTİK VE YAPIŞTIRICI

TEKNİK DOKÜMAN 30/04/2026

AKILLI AVANTAJLAR

- İç ve dış ortam için üniversal mastik ve yapıştırıcıdır.
- Astar olmadan çoğu yüzeye mükemmel yapışır.
- Leke yapmayan formül, doğal taşlar için uygundur.

ÜRÜN TANIMI

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, zorlu yapı ve cephe uygulamaları için geliştirilmiş, üst segment bir yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir. Bağlantı ve hareket derzlerinde kalıcı elastik sızdırmazlık sağlarken, yüksek yapışma gücü ile güvenilir sonuçlar sunar.

Taş, **doğal taş**, beton, cam, alçıpan, PU, PVC, emaye, seramik, metaller, HPL ve çimento esaslı levhalar (*) ile ahşap dahil çok çeşitli yüzeylere güçlü yapışır. Leke bırakmayan formülasyonu sayesinde mermer ve granit gibi hassas yüzeylerle tam uyumludur.

Yüksek mukavemeti ve kalıcı elastikiyeti ile hem güçlü bir yapıştırıcı hem de güvenilir bir mastik olarak; iç ve dış mekânlarda, cepheden montaj uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanında temiz ve uzun ömürlü çözümler sunar.

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM profesyonel, leke yapmayan, hibrit esaslı hepsi bir arada yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir. Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM, "Sağlık ve Refah", Hea 02 İç Ortam Hava Kalitesi bölümünde belirtilen düşük Uçucu Organik Madde (VOC) emisyon seviyesi ile BREEAM şartlarını karşılar.

* panellerin yapıştırılması için Bostik, PANELTACK Serisi kullanılmasını önerir.

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir.
- Klorürlerle kombinasyonu (havuzlar) uygun değildir.

AMBALAJ

600 ml sosis, kolide 12 adet.



TEKNİK VERİLER

Teknoloji	Hibrit
Renk	Beyaz, Gri, Siyah
Yoğunluk (ISO 1183-1)	1,50 g/ml
Shore A Sertliği (EN ISO 868)	60
Elastikiyet (DIN 53504)	%450
Elastikiyet Modülü	2,00 N/mm²
Çekme Mukavemeti (DIN 53504 S2)	4,1 N/mm²
Akma Direnci (ISO 7390)	<2 mm
Kabuk Oluşumu DBTM 10.00	10 dk
Kürlenme Hızı	3 mm/gün
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ile +120°C
Çalışma Sıcaklığı	+5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr

UYGULAMA

HAZIRLIK

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru, gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMUIM gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel bir şekilde yapışır. Gözenekli yüzeylerde astar ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test ediniz.

UYGULAMA

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği her zaman derz genişliği ile doğru ilişki içinde olmalıdır. Genel bir kural, derz derinliğinin derz genişliğine oranı 10 mm'ye kadar derz genişliğinde 1:1'dir ve en az 5 mm genişlikte ve derinlikte olmalıdır. 10 mm'den geniş derzler için derinlik, genişliğin 3`e bölünüp 6 mm ilave edilmesiyle ile elde edilir.

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

Ekipmanlar kullanıldıktan sonra su ile eller su ve sabunla temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

SERTİFİKALAR

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN 15651-3: S XS3
- EC1 Plus
- ISEGA
- M1
- ASTM C1248 non-staining
- A+ French VOC Regulation

BOYANABİLİRLİK

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMUIM su bazlı ve çoğu 2 komponentli boyalar ile boyanabilir. Sentetik boyalar daha yavaş kuruyabilir. Uygulamadan önce boya ile uyumlu olup olmadığını test etmeniz önerilir.
Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM üzeri boyanıyorsa (gerekli değil), Scotch-Brite ile kullanmadan önce sızdırmazlık ve bağlantı yüzeylerini hafifçe zımparalamanızı öneririz. En iyi sonucu almak için uygulamadan birkaç gün sonra boyamanızı öneririz.

DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

BREEAM

BREEAM, ana planlama projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın lider sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemidir. Yeni yapılardan kullanımda ve tadilatta olanlara kadar, tüm yapıların kullanım ömrü boyunca daha yüksek performanslı varlıklarla ortaya çıkan değeri gözler önüne serer.
Bostik, bu ürünü için yaptığı gibi, bağımsız üçüncü taraf sertifikaları vermek için BREEAM uluslararası planını destekler. Bostik, EC1 Plus sayesinde uçucu organik bileşik (VOC) emisyon seviyelerine ilişkin gerekli 'kanıtı' Hea 02 İç Mekân Hava Kalitesi'ne uygun biçimde sağlayabilir.

Uygulama önerileri kullanım standartlarına göre tanımlanır. Kullanılacak önlemler için güvenlik veri sayfalarımıza bakın.

BOSTIK MÜŞTERİ HATTI

"Smart" Yardım: 444 10 99



UYARI

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr