Bostik H785

HIGH TACK
ULTRA GÜÇLÜ, ANINDA YAPIŞAN YAPIŞTIRICI

TEKNİK DOKÜMAN 11/07/2024

AKILLI AVANTAJLAR

- Anında yapışır, destek gerektirmez.
- Astar olmadan çoğu yüzeye (nemli yüzeyler dahli) mükemmel yapışır.
- İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez.

ÜRÜN TANIMI

Bostik H785 HIGH TACK ürünü anında tutunma özelliğine sahip, yüksek kaliteli profesyonel hibrit yapıştırıcıdır. Bostik H785 HIGH TACK, "Sağlık ve Refah", Hea 02 İç Ortam Hava Kalitesi bölümünde belirtilen düşük Uçucu Organik Madde (VOC) emisyon seviyesi ile BREEAM şartlarını karşılar.

Bostik H785 HIGH TACK taş, beton, ayna, cam, alçı levha, PU, PVC, sert plastik, emaye, seramik, bakır, kurşun, çinko, kalay, alüminyum, metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik, HPL ve çimento elyaf panelleri (*) ve ahşap gibi pek çok yapı malzemesinin yapıştırılması için ilk tutunma mukavemeti çok yüksek olarak tasarlanmış ve genel amaçlı özel bir yapıştırıcı olarak geliştirilmiştir.

* panellerin yapıştırılması için Bostik, PANELTACK Serisi kullanılmasını önerir.

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Sürekli su yükü için uygun değildir
- Hareketli derzler için uygun değildir.

AMBALAJ

290 ml kartuş, kolide 12 adet.

SERTİFİKALAR

- Emicode EC1 Plus
- M1
- A+ Fransız VOC Yönetmeliği



TEKNİK VERİLER

Teknoloji	Hibrit
Renk	Beyaz
Yoğunluk (ISO 1183-1)	1,57 g/ml
Uygulama Hızı	20 g/dk (Ø 2,5 mm/6,3 bar)
Shore A Sertliği (EN ISO 868)	55
Elastikiyet (DIN 53504)	%335
Elastikiyet Modülü	1,39 N/mm^2
Çekme Mukavemeti (DIN 53504 S2)	2,2 N/mm^2
Akma Direnci (ISO 7390)	<2 mm
Kabuk Oluşumu DBTM 10.00	15 dk
Kürlenme Hızı	2-3 mm/gün
Sıcaklık Dayanımı	-20°C ile +75°C
Çalışma Sıcaklığı	+5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr

UYGULAMA

HAZIRLIK VE UYGULAMA

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Bostik H785 HIGH TACK'in yapısı nedeniyle V şekli verilmiş uçlar ve doğru iletim kabiliyetine sahip bir silikon tabancası ile kullanılması önerilir. Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Bostik H785 HIGH TACK gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel bir şekilde yapışır. Gözenekli yüzeylerde Bostik Primer ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test ediniz.

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

DEPOLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C ve +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır.

BREEAM

BREEAM, ana planlama projeleri, altyapı ve binalar için dünyanın lider sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemidir. Yeni yapılardan kullanımda ve tadilatta olanlara kadar, tüm yapıların kullanım ömrü boyunca daha yüksek performanslı varlıklarla ortaya çıkan değeri gözler önüne serer.
Bostik, bu ürünü için yaptığı gibi, bağımsız üçüncü taraf sertifikaları vermek için BREEAM uluslararası planını destekler. Bostik, EC1 Plus sayesinde uçucu organik bileşik (VOC) emisyon seviyelerine ilişkin gerekli 'kanıtı' Hea 02 İç Mekân Hava Kalitesi'ne uygun biçimde sağlayabilir.

Uygulama önerileri kullanım standartlarına göre tanımlanır. Kullanılacak önlemler için güvenlik veri sayfalarımıza bakın.

BOSTIK MÜŞTERİ HATTI

"Smart" Yardım: 444 10 99



UYARI
BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr