P985

SEAL’N’FLEX SELF-LEVELING

DİLATASYON DERZLERI IÇIN YÜKSEK PERFORMANSLI KENDILIĞINDEN YAYILAN DOLGU MACUNU

TEKNİK DOKÜMAN 11/09/2026

AKILLI AVANTAJLAR

- Kendiliğinden yayılan, dökülebilir.
- %3’e kadar eğim için uygundur.
- Trafik alanları için uygundur.

ÜRÜN TANIMI

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING, dilatasyon derzleri için dayanıklı, elastik, kendiliğinden yayılan poliüretan dolgu macunudur.

ÖZELLİKLER

BOSTIK P985 SEAL'N'FLEX SELF-LEVELING, zemin derzlerinin sızdırmazlığı, zemin endüstrisinde kesilmiş dilatasyon derzleri, iç ve dış seramik zemin derzleri, havalimanı, endüstriyel zeminler, otopark, garaj, çatı, teras, balkon, kaldırım, yürüyüş yolları derzleri, yatay yüzeylerdeki aktif çatlakların onarımı, teras / cephe ve bordürler arasındaki dilatasyon derzleri ve metalik yapıdaki su geçirmez derzler için özel olarak geliştirilmiştir. Suya, tuzlu suya, greslere, evsel deterjanlara, çoğu kimyasala, jet yakıtına, UV'ye, hava değişimlerine, aşınmaya ve girintiye karşı direnci çok yüksektir.

KISITLAMALAR

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastikler, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir.
- Klorürlerle (havuzlar) kombinasyon halinde uygun değildir
- Beyaz dolgu macunu ultraviyole ışınlarına maruz kaldığında hafif sararma meydana gelebilir.

SERTİFİKALAR

- A+ Fransız VOC Yönetmeliği
- ASTM C 920 C35, S, P, NT, T1, M
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- ISEGA



TEKNİK VERİLER

Teknoloji	Yeni Nesil Poliüretan
Renk	Çimento Grisi
Yoğunluk (ISO 1183-1)	1,35 g/ml (kg/dm^3)
Shore A Sertliği (EN ISO 868)	25
Kopmada Uzama (DIN 53504)	%1000
% 100 Modül (DIN53504 S2)	0,45 mPa
Uygulama Oranı (Ø4 mm/3 bar)	500 g/dk
Derz Hareket Kabiliyeti (ASTM C719)	%35
Yüzey Kuruma	90 dk
Kürlenme Süresi	3 mm/24 saat
Gerilme Direnci	1,9 N/mm^2
Sıcaklık Dayanımı	-30°C ile +80°C arası
Çalışma Sıcaklığı	+5°C ile +40°C arası

Teknik bilgiler + 23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr

UYGULAMA

HAZIRLIK

- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Derzlerde daha önce kullanılmış dolgu malzemesi artıkları veya tutunmayı engelleyen yabancı maddeler temizlenmelidir.
- Dolgunun düzgün olması için her iki kenara maskeleme bandı çekilmelidir.
- Yapışma aderansını artırmak için yüzeye astar kullanılması önerilir. Özellikle gözenekli yüzeyler için astar gereklidir, amacına uygun astarın seçimine önem verilmelidir.

UYGULAMA

- Sızdırmazlık malzemesi uygulama öncesinde DIN 18540 normu esas alınarak derz hazırlanmalıdır. Derz genişliği derinliğin 2 katı olmalıdır.
- Derz genişliğine uygun çapta polietilen dolgu fitilleri ile derz sızdırmazlık malzemesinin 3 taraflı yapışmasını önlemek amacıyla derze yerleştirilmelidir.
- Kovanın içerisinde 4 adet 5 kg'lık ambalajlar bulunmaktadır. Bu ambalajların kulakçık kısmı kesilerek, ürün derze doldurulmalıdır.
- Uygulama sırasında derzlerin bir defada ve boşluk kalmadan sürekli ve düzgün bir uygulama ile doldurulması gerekir.
- Derzlere uygulama yapıldıktan sonra, derzdeki fazlalıklar uygun bir spatula veya düzeltme aparatı ile düzeltilmelidir.
- Daha sonra yapışkan bant çıkarılmalıdır.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz.

UYGULAMA SONRASI TEMİZLİK

- Kürlenmemiş ürün uygun bir solvent ile temizlenmelidir.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak temizlenir.

DEPOLAMA

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 18 aydır.

AMBALAJ

20 kg kova / palette 27 adet

CE

Uygulama önerileri kullanım standartlarına göre tanımlanır. Kullanılacak önlemler için güvenlik veri sayfalarımıza bakın.

BOSTIK MÜŞTERİ HATTI

"Smart" Yardım: 444 10 99



UYARI

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (GBF) başvurulmalıdır.

Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. RönesansBiz Plaza N: 4A/7
Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
E-mail: info@bostik.com.tr
an Arkema company
www.bostik.com.tr